



ul. Weteranów 12
03-172 Warszawa
REGON:145824510
NIP: 524 274 66 68

KARTA TECHNICZNA Pollocel[®] ASM/150

Opis produktu:

Pollocel[®] ASM/150 jest techniczną solą sodową karboksymetylocelulozy wytwarzaną w procesie eteryfikacji celulozy drzewnej za pomocą kwasu monochlorooctowego lub jego soli sodowej.

Zastosowanie:

Pollocel[®] ASM/150 ze względu na dobre właściwości koloidochronne, zagęszczające, wiążące - stosowany jest przy wyrobach wymagających szybkiego rozpuszczania i stosowania na mokro za względu na swoją wysoką wilgotność.

Parametry fizykochemiczne:

Postać/kolor	Średnie włókna
Zawartość substancji czynnej w przeliczeniu na suchy produkt (min) [%]	70,9
Stopień podstawienia	0,58
Zawartość chlorków (max) [%]	17,2
Lepkość 2% roztworu wg Höpplera w 20 °C [mPas]	140-160
pH 2% roztworu wodnego	11,2
Zawartość wilgoci (max) [%]	39,5

Pakowanie:

Pollocel[®] ASM/150 pakowany jest w worki papierowe wielowarstwowe z wkładem foliowym, o wadze 20 kg.